

DuPont™ Tyvek® UV Facade Tape

(täiustatud koostis)

Tehniliste andmete leht

Toote kirjeldus ja kasutamine

Must ühepoolne akrüülteip, millel on suur UV-kindlus ja suurepäraseid nakkeomadused. Kuigi fassaaditeip Tyvek® UV Facade Tape on mõeldud toote DuPont™ Tyvek® UV Facade ülekatete, läbiviikude ja vuukide tihendamiseks, on tegu universaalse teibiga, mis on tugeva nakkuvusega, kõiki ilmastikuolusid taluv ja UV-kindel ning sobib seinte ja katuste tõhusamaks tihendamiseks. Teip peab ajas hästi vastu ja sobib kasutamiseks välistingimustes.

Spetsifikatsioon

OMADUS	VÄÄRTUS
Tüübinimetus	1312F
Mass pindalaühiku kohta	u 390 g/m ² (ilma vahekihita)
Lahtirebenemistugevus (DIN EN 1939)	u 25 N / 25 mm
Aluskangas	tugevalt UV-stabiliseeritud polüpropüleen
Temperatuurivahemik	-40 °C kuni +100 °C

Omadused ja eelised

- Toode on ette nähtud kasutamiseks ehitustööstuses. Fassaaditeip DuPont™ Tyvek® UV Facade Tape on kiiresti ja tugevalt nakkuv ning nakkub suurepäraselt toodete Tyvek® UV Facade ja paljude muude plastmaterjalidega (lausmaterjal, kile jne).
- Kasutajad peavad kontrollima, kas Tyvek® UV Facade Tape sobib alusmaterjali jaoks (nakkuvus, keemiline ühilduvus, värvitoon jne).
- Vastupidavus vananemisele, veele, niiskusele, keskkonnatsüklitele ja kemikaalidele on suurepärane.
- Soovitav kasutustemperatuur on > -5 °C. Kasutama peab kuival ja puhtal pinnal (seal ei tohi olla tolmu, rasva, lahustit jne).
- Tingimused: ladustada rulle originaalpakendis, pikem serv vertikaalasendis, puhtas ja kuivas kohas.
- Säilitustemperatuur vahemikus +10 °C kuni +30 °C.

Kuupäev: 1. juuni 2017

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.a r.l.
Rue General Patton,
L-2984 Luxembourg
Tel +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Toodud teave vastab meie praegustele teadmistele toote kohta. See ei ole mõeldud asendama ühtki katsetusmeetodit, millega te saate määrata meie toodete sobivust muuks eesmärgiks, kui on siin kirjeldatud. Teabe sisu võib muutuda uute teadmiste ja kogemuste saamise tõttu. Kuna meil ei ole võimalik ette näha kõiki tegelikke lõpp-kasutustingimusi, ei anna DuPont mingeid garantiisid ega võta ühtegi kohustust, kui seda teavet kasutatakse siin kirjeldatust erineval eesmärgil. Selle trükise ühtki osa ei saa pidada litsentsiks tegutseda patendiõiguse alusel ega soovitusseks seda rikkuda. Vajaduse korral väljastame toote ohutuskaardi. See teabeleht on väljatrükk, mis kehtib ilma allkirjata.

