

TECH WIRED MAT MT 4.1



TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	A1
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	640
Lühiajaline veeimavus	< 1
Kohaldatav CE-märgistuse standard	MW-EN 14303-T2-ST(+)-640-WS1-CL10

Thermal Conductivity Technical Insulation Table

°C	50	100	200	300	400	500	600
W/mK	0,039		0,062		0,112	0,146	0,192

TOOTEKIRJELDUS

TECH Wired MAT MT 4.1 on tsingitud terastraatvõrguga tugevdatud pinnakatteta kivivillamatt. Madal sideainesaldus võimaldab võrkmati kasutamist ka kõrgel temperatuuril.

KASUTUSKOHT

Kasutatakse tööstusseadmete (näiteks katlad, väikemahutid, seadmed ja korstnad) isoleerimiseks või erinevate kanalite soojusisolatsiooniks.

PAIGALDUSJUHISED

Paigaldus sõltub isoleeritavast seadmest, torustikust, mahutist. Erinevatel kasutuskohtadel on erinevad paigaldusmeetodid.

PAKEND

TWM MT 4.1 kivivillavõrkmatid on pakendatud ilmastiku-kindlasse multipakkipakendisse (multipakendi alusel on 21 rulli).

LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.